

TECNODREN PES/R 400		
09		
PES/R400/CPR/3738/2018-07		
Netkaná geotextília z bielych PET vlákien		
EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016		
		
		
		
		
Geotextília vhodná na: cesty, tunely, oporné múry, drenážne systémy, nádrže a priehrady, kanály, železničné základy, odpadové základy, násypy		
Plošná hmotnosť UNI EN 965	gr/m ²	400 (+/- 10%)
Hrúbka UNI EN 964/1	mm	3,0 (+/- 0,7)
Pevnosť v ťahu UNI EN ISO 10319	kN/m	MD 4,0 (-1,0) CMD 4,5 (-1,0)
Predĺženie UNI EN ISO 10319	%	MD 75 (+/-35) CMD 75 (+/-35)
Odolnosť proti pretlačeniu razníkom UNI EN ISO 12236	kN	0,70 (-0,2)
Odolnosť proti dynamickému prerezaniu EN ISO 13433	mm	13 (+6)
Priepustnosť vody kolmo na rovinu UNI EN ISO 11058	m/sec	0,060 (-0,025)
Charakteristická veľkosť otvorov EN ISO 12956	µm	80 (+/- 30)
Odolnosť voči poveternostným vplyvom EN 12224	%	Zakryť v deň inštalácie
Funkcie EN 12224 F = filtrácia S = separácia D = odvodnenie R = spevnenie		F + S
Trvanlivosť EN ISO 13438		Predpokladá sa trvanlivosť počas 5 rokov v prírodných zeminách s 4 ≤ pH ≤ 9 a teplotou zeminy ≤ 25°C
 1213 09	POZNÁMKA: Hodnoty sa získavajú v interných a externých laboratóriách so spoľahlivosťou 90 percent	Máj 2020